



STANDARD CERAMICA

MONOCOMPONENTES-POLIMEROS

Mortero adhesivo monocomponente especialmente formulado para pegar, cerámica, azulejos, baldosas, y otras placas de alta absorción en pisos, paredes; residenciales y comerciales en interiores.

USOS

- Cerámicas, formatos pequeños
- Baldosas
- Otras placas de alta absorción.

SUPERFICIES

- Enlucido
- Concreto
- Mampostería

VENTAJAS

- Excelente adherencia
 - Trabajabilidad
 - Mezclado fácil (Mezcladora o manual)
 - Resistente a la inmersión en agua
 - Optimización de costos al disminuir los controles por los tiempos de fraguado y resistencia final
 - Alta calidad
- Polimeros (Alemanes)
Arenas (sin contaminación)
Cemento (Hidráulico NTE INEN2380)

- Resistencia del Mortero y PH cumple norma INEN.
- Presentación en sacos reutilizables (polipropileno) resistente a la manipulación y las factores climáticos ayudando a una mejor conservación del producto.
- Almacenamiento 6 a 7 meses bajo condiciones estables (no contacto directo con sol o lluvia).

MODO DE EMPLEO

La superficie debe estar nivelada y libre de polvo, grasa, pintura, mortero suelto, etc que evite la adherencia del mortero. Aplique el producto con llana dentada a la superficie y a la pieza para una mayor adherencia. Se recomienda utilizar crucetas de 2mm, evite el tránsito peatonal por 24 horas y el tránsito vehicular por 72 horas.

MEZCLADO

Agregue en un recipiente con agua la cantidad indicada con la presentación del producto 25kg o 50Kg; mezclelo a máquina para conseguir una amalgama homogénea y elástica. Dejarlo reposar por cinco minutos y utilizar todo el contenido de la mezcla. No adherir mas componentes despues de la no utilización del producto (agua, arena, cemento u otros) pues perderá sus características mecánicas.

APLICACION Y RENDIMIENTO

Aplique suficiente cantidad del producto con la parte plana de la llana en la superficie luego peine con la parte dentada en un solo sentido y perpendicular a la cara mayor de la pieza a instalarse. De acuerdo al formato de la pieza o loceta cambia la descripción de la llaneta (0.6mm hasta 1.5mm) cambiando el rendimiento del saco que puede variar entre 3y5 a 5y7 respectivamente y según la descripción del saco (25Kg o 50Kg).

